ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Leinöl-Spezialitäten

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® Lackleinöl geblasen 3 dPa s	Viskosität (Kegel-Platte): 3 - 3 mPas Viskosität (Höppler): 2,70 - 3,30 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 1,0 - 4,0 Gardner Farbzahl: 7,0 - 9,0 Einheiten Anwendung: Alkydharze Anwendung: Druckfarben Anwendung: Pigmentpasten
ALBERDINGK® Lackleinöl geblasen 30 dPa s	Viskosität (Kegel-Platte): 23 - 43 mPas Viskosität (Höppler): 23,00 - 43,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 2,0 - 5,0 Gardner Farbzahl: 8,0 - 12,0 Einheiten Anwendung: Alkydharze Anwendung: Druckfarben Anwendung: Pigmentpasten
ALBERDINGK® Lackleinöl winterisiert	Wassergehalt max: 0,00 Viskosität (Höppler): 0,45 - 0,50 dPas Verseifungszahl: 195 Säurezahl: 0,0 - 1,0 Jodfarbzahl: 0,0 - 4,0 g Jod/100 g Gardner Farbzahl: 0,0 - 4,0 Einheiten Anwendung: Naturfarben Anwendung: Ölfarben
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 120 dPa s	Viskosität (Höppler): 108,00 - 132,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 2,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Alkydharze Anwendung: Druckfarben
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 200dPas mit 0,03% BHT	Viskosität (Höppler): 180,00 - 220,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 2,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Druckfarben
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 450 dPa s	Viskosität (Höppler): 405,00 - 495,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 3,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Druckfarben

Erstellt am 17.04.2024.

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 50-55 dPa s	Viskosität (Höppler): 50,00 - 55,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 2,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Alkydharze Anwendung: Druckfarben Anwendung: Pigmentpasten Anwendung: Holz > Holzpflege Anwendung: Naturfarben Anwendung: Ölfarben
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 60 dPa s	Viskosität (Höppler): 54,00 - 66,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 2,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Druckfarben
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 600 dPa s	Viskosität (Höppler): 540,00 - 660,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 3,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Druckfarben
ALBERDINGK® Leinöl-Standöl 90 dPa s	Viskosität (Höppler): 81,00 - 99,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 4,0 - 12,0 Gardner Farbzahl: 2,0 - 8,0 Einheiten Anwendung: Alkydharze Anwendung: Druckfarben Anwendung: Pigmentpasten Anwendung: Holz > Holzpflege
ALBERDINGK® Leinölfirnis	Wassergehalt max: 0,00 Viskosität (Höppler): 0,70 - 1,00 dPas Verseifungszahl: 0 Säurezahl: 0,0 - 5,0 Gardner Farbzahl: 8,0 - 12,0 Einheiten Anwendung: Holz > Holzpflege Anwendung: Naturfarben Anwendung: Ölfarben