

Polyole

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 1010 VP	Wassergehalt max: 0,05 Viskosität (Kegel-Platte): 200 - 400 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 2,0 - 4,0 OH-Äquivalentgewicht: 800 OH-Gehalt auf Lieferform: 2,10 Jodfarbzahl: 0,0 - 2,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 70 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 0,0 - 2,0 Einheiten Anwendung: Wasserleitungen > Trinkwasser Anwendung: Wasserleitungen Anwendung: Weichmacher Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K
ALBODUR® 1013 VP	Wassergehalt max: 0,05 Viskosität (Kegel-Platte): 400 - 800 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 1,0 - 4,0 OH-Äquivalentgewicht: 440 OH-Gehalt auf Lieferform: 3,80 Jodfarbzahl: 0,0 - 2,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 140 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 0,0 - 2,0 Einheiten Anwendung: Wasserleitungen > Trinkwasser Anwendung: Wasserleitungen Anwendung: Weichmacher Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 102	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 500 - 700 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 1,0 - 3,0 Shore-A Härte: 55 OH-Äquivalentgewicht: 630 OH-Gehalt auf Lieferform: 2,70 Jodfarbzahl: 1,0 - 5,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 100 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 1,0 - 5,0 Einheiten Anwendung: Klebstoffe > 1K Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Weichmacher Anwendung: Klebstoffe > 2K
ALBODUR® 1021 VP	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 400 - 700 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 1,0 Shore-D Härte: 65 Shore-A Härte: 90 OH-Äquivalentgewicht: 224 OH-Gehalt auf Lieferform: 7,60 Jodfarbzahl: 0,0 - 2,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 280 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 0,0 - 2,0 Einheiten Bruchspannung: 20,0 N/mm ² Bruchdehnung: 100 % Anwendung: Wasserleitungen > Trinkwasser Anwendung: Wasserleitungen Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 1054	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.300 - 3.200 mPas Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 1,0 Shore-D Härte: 30 Shore-A Härte: 80 OH-Äquivalentgewicht: 266 OH-Gehalt auf Lieferform: 6,40 Jodfarbzahl: 0,5 - 2,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 220 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 0,5 - 2,0 Einheiten Bruchspannung: 10,0 N/mm ² Bruchdehnung: 90 % Anwendung: Formbau - kalthärtende Systeme Anwendung: Metall > Rohrleitungen Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Metall Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Bodenbeschichtungen > Steinteppiche
ALBODUR® 110	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 200 - 400 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 2,0 - 4,0 OH-Äquivalentgewicht: 904 OH-Gehalt auf Lieferform: 1,88 Jodfarbzahl: 2,0 - 6,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 70 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 5,0 Einheiten Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Klebstoffe > 1K Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Weichmacher Anwendung: PU-Schaum

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 145	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.600 - 3.200 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 80 Shore-A Härte: 100 OH-Äquivalentgewicht: 240 OH-Gehalt auf Lieferform: 7,10 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 250 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 45,0 N/mm ² Bruchdehnung: 10 % Anwendung: Elastomere Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Brandschutz
ALBODUR® 901	Wassergehalt max: 0,30 Viskosität (Kegel-Platte): 600 - 800 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 15 Shore-A Härte: 75 OH-Äquivalentgewicht: 302 OH-Gehalt auf Lieferform: 5,62 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 200 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 10,0 N/mm ² Bruchdehnung: 180 % Anwendung: Holz > Parkett Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkett Anwendung: Elastomere Anwendung: Holz Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Bodenbeschichtungen > Sportböden Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Klebstoffe

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 903	Wassergehalt max: 0,30 Viskosität (Kegel-Platte): 500 - 800 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 1,0 - 2,0 Shore-D Härte: 15 Shore-A Härte: 65 OH-Äquivalentgewicht: 351 OH-Gehalt auf Lieferform: 4,85 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 170 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 5,0 N/mm ² Bruchdehnung: 155 % Anwendung: Bodenbeschichtungen > Sportböden Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen > Rissüberbrückung Anwendung: Bodenbeschichtungen
ALBODUR® 912	Wassergehalt max: 0,30 Viskosität (Kegel-Platte): 500 - 800 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 1,0 - 2,0 Shore-D Härte: 45 Shore-A Härte: 95 OH-Äquivalentgewicht: 270 OH-Gehalt auf Lieferform: 6,29 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 230 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 15,0 N/mm ² Bruchdehnung: 165 % Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Holz > Parkett Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkett Anwendung: Metall Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Bodenbeschichtungen > Komfort- Bodenbelag Anwendung: Bodenbeschichtungen > Beton Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden Anwendung: Holz

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 916	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.100 - 2.500 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 60 Shore-A Härte: 95 OH-Äquivalentgewicht: 351 OH-Gehalt auf Lieferform: 4,85 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 170 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 15,0 N/mm2 Bruchdehnung: 140 %
ALBODUR® 917	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.900 - 3.500 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 65 Shore-A Härte: 100 OH-Äquivalentgewicht: 340 OH-Gehalt auf Lieferform: 5,00 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 170 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 20,0 N/mm2 Bruchdehnung: 125 % Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 921	Wassergehalt max: 0,30 Viskosität (Kegel-Platte): 500 - 800 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 1,0 - 2,0 Shore-D Härte: 60 Shore-A Härte: 95 OH-Äquivalentgewicht: 257 OH-Gehalt auf Lieferform: 6,62 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 230 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 15,0 N/mm ² Bruchdehnung: 125 % Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Metall Anwendung: Elastomere Anwendung: Formbau - kalthärtende Systeme
ALBODUR® 923	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.300 - 2.900 mPas Vernetzungsart: Aliphatisch Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 0,0 - 1,0 Shore-D Härte: 80 Shore-A Härte: 100 OH-Äquivalentgewicht: 239 OH-Gehalt auf Lieferform: 7,10 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 250 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 30,0 N/mm ² Bruchdehnung: 10 % Anwendung: Vergussharze Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden Anwendung: Elastomere

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 924	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 1.000 - 3.000 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 65 Shore-A Härte: 98 OH-Äquivalentgewicht: 242 OH-Gehalt auf Lieferform: 7,00 Jodfarbzahl: 2,0 - 5,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 250 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 5,0 Einheiten Bruchspannung: 20,0 N/mm ² Bruchdehnung: 40 % Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Vergusscharze
ALBODUR® 941	Wassergehalt max: 0,30 Viskosität (Kegel-Platte): 300 - 700 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 75 Shore-A Härte: 100 OH-Äquivalentgewicht: 176 OH-Gehalt auf Lieferform: 9,64 Jodfarbzahl: 1,0 - 3,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 330 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 1,0 - 3,0 Einheiten Bruchspannung: 30,0 N/mm ² Bruchdehnung: 10 % Anwendung: Elastomere Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 942	Wassergehalt max: 0,30 Viskosität (Kegel-Platte): 300 - 700 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,5 - 1,0 Shore-D Härte: 75 Shore-A Härte: 100 OH-Äquivalentgewicht: 176 OH-Gehalt auf Lieferform: 9,64 Jodfarbzahl: 1,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 330 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 1,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 30,0 N/mm ² Bruchdehnung: 10 % Anwendung: Bodenbeschichtungen > Industrieböden Anwendung: Bodenbeschichtungen > Parkdeck Anwendung: Elastomere Anwendung: Metall Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Klebstoffe
ALBODUR® 956	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.300 - 2.900 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 55 Shore-A Härte: 95 OH-Äquivalentgewicht: 205 OH-Gehalt auf Lieferform: 8,30 Jodfarbzahl: 2,0 - 5,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 290 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 5,0 Einheiten Bruchspannung: 15,0 N/mm ² Bruchdehnung: 105 % Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen > Steinteppiche Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Wasserleitungen Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Wasserleitungen > Abwasser

Name	Eigenschaften
ALBODUR® 957	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 2.300 – 3.300 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 – 2,0 Shore-D Härte: 55 Shore-A Härte: 95 OH-Äquivalentgewicht: 216 OH-Gehalt auf Lieferform: 7,90 Jodfarbzahl: 2,0 – 5,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 275 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 – 5,0 Einheiten Bruchspannung: 15,0 N/mm ² Bruchdehnung: 105 % Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Elastomere Anwendung: Klebstoffe Anwendung: Wasserleitungen > Abwasser Anwendung: Wasserleitungen Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Bodenbeschichtungen > Steinteppiche
ALBODUR® 965	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 1.000 – 1.400 mPas Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 – 2,0 Shore-D Härte: 45 Shore-A Härte: 95 OH-Äquivalentgewicht: 193 OH-Gehalt auf Lieferform: 8,82 Jodfarbzahl: 2,0 – 5,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 300 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 – 5,0 Einheiten Bruchspannung: 15,0 N/mm ² Bruchdehnung: 110 % Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen > Komfort- Bodenbelag Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Bodenbeschichtungen > Steinteppiche Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe

Name	Eigenschaften
ALBODUR® X 115	Wassergehalt max: 0,10 Viskosität (Kegel-Platte): 3.000 - 4.000 mPas Vernetzungsart: Aromatisch Vernetzungsart: Aliphatisch Säurezahl: 0,0 - 2,0 Shore-D Härte: 60 Shore-A Härte: 100 OH-Äquivalentgewicht: 342 OH-Gehalt auf Lieferform: 4,97 Jodfarbzahl: 2,0 - 4,0 g Jod/100 g Hydroxylzahl: 170 mg KOH/g Gardner Farbzahl: 2,0 - 4,0 Einheiten Bruchspannung: 20,0 N/mm ² Bruchdehnung: 95 % Anwendung: Klebstoffe > 2K Anwendung: Elastomere Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Klebstoffe