ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Styrolacrylate

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® AC 2053	pH-Wert: 7,0 - 8,5 Viskosität (Brookfield RVT): 500 - 2.500 mPas Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Feststoffgehalt: 48,0 - 50,0 % Anwendung: Kunststoff > PC Anwendung: Kunststoff > PVC hart Anwendung: Kunststoff > ABS Anwendung: Kunststoff > PA 6 (Perlon) Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz > Innenwandfarben Anwendung: Kunststoff Anwendung: Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF) Anwendung: Kunststoff > PA 6.6 (Nylon)
ALBERDINGK® AS 2040	pH-Wert: 7,0 - 9,0 Viskosität (Brookfield RVT): 1.500 - 4.500 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 56,0 - 58,0 % Anwendung: Bautenschutz > Wassersperre Anwendung: Bautenschutz > Dachbeschichtungen Anwendung: Bautenschutz Anwendung: Bautenschutz > Mörtel-Zusatz
ALBERDINGK® AS 2065	pH-Wert: 7,0 - 9,0 Viskosität (Brookfield RVT): 20 - 200 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 27 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 46,0 - 48,0 % Anwendung: Bautenschutz Anwendung: Bautenschutz > Mörtel-Zusatz

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® AS 2084	pH-Wert: 9,5 - 10,5 Viskosität (Brookfield RVT): 500 - 4.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 51,0 - 53,0 % Anwendung: Kunststoff Anwendung: Bautenschutz > Innenwandfarben Anwendung: Kunststoff > PVC weich Anwendung: Bautenschutz > Mörtel-Zusatz Anwendung: Kunststoff > PVC hart Anwendung: Holz Anwendung: Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC) Anwendung: Holz > Tanninsperre Anwendung: Kunststoff > PC Anwendung: Kunststoff > ABS Anwendung: Bautenschutz
ALBERDINGK® AS 2110 VP	pH-Wert: 6,8 - 7,2 Viskosität (Brookfield RVT): 1.000 - 2.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 3 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 % Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz > Wassersperre Anwendung: Bautenschutz > Mörtel-Zusatz Anwendung: Bodenbeschichtungen > Primer Anwendung: Bodenbeschichtungen Anwendung: Bautenschutz
ALBERDINGK® AS 2120 VP	pH-Wert: 7,0 - 8,0 Viskosität (Brookfield RVT): 500 - 2.000 mPas Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 17 °C Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 %
ALBERDINGK® AS 2610	pH-Wert: 7,0 - 8,0 Viskosität (Brookfield RVT): 100 - 1.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 80 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 % Anwendung: Kunststoff > PVC hart Anwendung: Kunststoff > ABS Anwendung: Kunststoff > PVC weich Anwendung: Kunststoff Anwendung: Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF) Anwendung: Kunststoff > PC Anwendung: Kunststoff > PS

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® AS 2684	pH-Wert: 7,0 - 8,0 Viskosität (Brookfield RVT): 1.500 - 4.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 31 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 41,0 - 43,0 % Anwendung: Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF) Anwendung: Kunststoff Anwendung: Kunststoff > PVC weich Anwendung: Kunststoff > ABS Anwendung: Holz Anwendung: Kunststoff > PC Anwendung: Metall Anwendung: Metall > Primer Anwendung: Holz > Möbel pigmentiert Anwendung: Kunststoff > PA 6.6 (Nylon) Anwendung: Kunststoff > PA 6 (Perlon) Anwendung: Kunststoff > PVC hart Anwendung: Holz > Möbel farblos
ALBERDINGK® AS 2685	pH-Wert: 7,0 - 8,0 Viskosität (Brookfield RVT): 2.000 - 4.500 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 20 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 42,0 - 44,0 %
ALBERDINGK® AS 2688	pH-Wert: 7,5 - 8,5 Viskosität (Brookfield RVT): 500 - 3.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 40 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 43,0 - 45,0 % Anwendung: Metall Anwendung: Kunststoff > PA 6.6 (Nylon) Anwendung: Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC) Anwendung: Holz Anwendung: Kunststoff > PVC hart Anwendung: Kunststoff > ABS Anwendung: Kunststoff > PVC weich Anwendung: Kunststoff > PA 6 (Perlon) Anwendung: Holz > Möbel pigmentiert Anwendung: Holz > Möbel farblos Anwendung: Kunststoff > PET Anwendung: Kunststoff Anwendung: Kunststoff > PS Anwendung: Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF) Anwendung: Metall > Primer Anwendung: Kunststoff > PC

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® AS 6004	pH-Wert: 8,0 - 9,0 Viskosität (Brookfield RVT): 200 - 2.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,5 - 51,0 % Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz > Innenwandfarben Anwendung: Bautenschutz
ALBERDINGK® AS 6400	pH-Wert: 8,0 - 9,0 Viskosität (Brookfield RVT): 200 - 2.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,5 - 51,0 %
ALBERDINGK® AS 6800	pH-Wert: 8,5 - 9,5 Viskosität (Brookfield RVT): 1.500 - 2.500 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 % Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Bautenschutz > Innenwandfarben Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz
ALBERDINGK® AS 6900	pH-Wert: 7,0 - 8,0 Viskosität (Brookfield RVT): 20 - 2.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 0 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 48,0 - 50,0 % Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF) Anwendung: Bautenschutz Anwendung: Kunststoff > PS Anwendung: Kunststoff Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz > Innenwandfarben

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Name	Eigenschaften
ALBERDINGK® SC 4400	pH-Wert: 7,0 - 8,0 Viskosität (Brookfield RVT): 2.000 - 5.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 17 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 % Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Bodenbeschichtungen > Beton Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz Anwendung: Bodenbeschichtungen
ALBERDINGK® SC 4450	pH-Wert: 7,5 - 8,5 Viskosität (Brookfield RVT): 500 - 5.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 18 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 % Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz
ALBERDINGK® SC 48	pH-Wert: 7,0 - 7,5 Viskosität (Brookfield RVT): 3.000 - 5.000 mPas Selbstvernetzend: Nein Mindestfilmbildetemperatur (MFT): 14 °C Mehrphasig: Nein Feststoffgehalt: 49,0 - 51,0 % Anwendung: Bautenschutz > Silikatfarbe Anwendung: Bautenschutz > Putze Anwendung: Metall > Primer Anwendung: Bautenschutz > Dachbeschichtungen Anwendung: Metall Anwendung: Bautenschutz > Fassadenfarben Anwendung: Bautenschutz