ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

## Übersicht

# ALBERDINGK® AC 2077

**Produktnummer:** 000000000000220904

## Beschreibung

Copolymere, wässrige, feindisperse Kunststoff-Dispersion, frei von äußeren Weichmachern und Schutzkolloiden, APEO-frei.

Erstellt am 29.03.2024.

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Feststoffgehalt (%):** | 45,0 - 47,0 |
| **Mehrphasig:** | Nein |
| **Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):** | 17 |
| **Selbstvernetzend:** | Ja |
| **Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):** | 20 - 300 |
| **pH-Wert:** | 8,0 - 9,0 |
| **Anwendung:** | • Bautenschutz<br>• Bautenschutz > Fassadenfarben<br>• Kunststoff<br>• Kunststoff > ABS<br>• Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF)<br>• Kunststoff > PA 6 (Perlon)<br>• Kunststoff > PA 6.6 (Nylon)<br>• Kunststoff > PC<br>• Kunststoff > PS<br>• Kunststoff > PVC hart<br>• Kunststoff > PVC weich<br>• Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC) |