

Technisches Merkblatt

ALBERDINGK® ALBOLink CD 20

Charakteristik:

Einstufungsfreier Carbodiimid-Vernetzer.

Spezifikation:

Festkörpergehalt	%	19,0 - 21,0
pH-Wert		6,5 - 9,0
Viskosität	mPas	20 - 200

In Anlehnung an:

ISO 3251
ISO 976
ISO 2555, Brookfield RVT
Spindel 1/50 UPM /Faktor 2

Anwendung:

Vernetzer für alle herkömmlichen wässrigen Polymerdispersionen (z.B. Acrylate, Polyurethane und Urethancopolymer Dispersionen).

Highlights:

- kann heutige Polyisocyanate ersetzen da ein 1:1 Austausch in nicht OH-funktionellen System durchgeführt werden kann (z.B. 10% ALBOLink CD 20 VP anstatt 10% NCO)
- extrem einfache Einarbeitung mit der Hand oder durch schütteln
- sehr lange Topfzeit
- Hochglanzoberflächen sind möglich da es keine störenden Nebenreaktionen gibt
- Produkt mit "in can clarity" = optisch nicht von Polyisocyanaten zu unterscheiden
- verbessert Chemikalien- & Hydrolysebeständigkeit
- nicht eingestuft gemäß GHS

Technisches Merkblatt

ALBERDINGK® ALBOLink CD 20

Lagerung:

In original verschlossenen Gebinden sind ALBERDINGK-Dispersionen 6 Monate ab Auslieferung bei 20°C lagerfähig. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 5 - 30°C. Einfrieren bzw. längere Lagerung über 30°C, kann die Viskosität bzw. die mittlere Teilchengröße beeinflussen und letztendlich zu einer Sedimentation oder Koagulation führen. Eine Kontamination mit Bakterien, Pilzen oder Algen kann das Produkt irreversibel schädigen. Das Produkt ist nur für den Transport konserviert. Für eine längere Lagerung wird empfohlen ggf. nachzukonservieren. Eine Garantie für die Keimfreiheit nach Lagerung kann nicht gewährt werden. Die ALBERDINGK BOLEY GmbH gewährleistet, dass die unter "Spezifikation" genannten Werte innerhalb von 6 Monaten ab dem Versanddatum und bei ständiger Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden. Eine längere Lagerung bedeutet nicht zwingend, dass das Produkt unbrauchbar wird. Vor Verwendung eines länger gelagerten Produktes empfehlen wir jedoch die Spezifikationswerte zu überprüfen. Eine Gewährleistung oder Haftung nach Ablauf der angegebenen 6 Monate übernimmt die ALBERDINGK BOLEY GmbH jedoch nicht. Das Produkt sollte vor der Verarbeitung aufgerührt werden.

Lieferung:

Kunststoff-Fass (200 kg)
Einwegcontainer (ca. 1000 kg)
lose per Straßentankzug, nach Vereinbarung.

Gefahrstoffverordnung:

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

* Dies sind nur allgemeine Informationen. Die angegebenen Werte sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.