

Vorläufiges technisches Merkblatt

ALBERDINGK® Ren AC 8025 VP

Charakteristik:

Mehrphasige, selbstvernetzende Acrylatdispersion auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit spezieller Haftvermittlung zu verschiedenen Substraten.

Spezifikation:

| | | |
|------------------|------|-------------|
| Festkörpergehalt | % | 48,0 - 50,0 |
| pH-Wert | | 7,5 - 8,5 |
| Viskosität | mPas | 500 - 5000 |

In Anlehnung an:

ISO 3251
1,0 g Einwaage bei 105°C
ISO 976
ISO 2555, Brookfield RVT
Spindel 3/UPM 20/Faktor 50

Weitere Kenndaten*:

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| Mindestfilmbildetemperatur | °C | ca. 0 |
| Dichte | g/cm ³ | 1,0 - 1,1 |
| Lösemittelfrei | | |

In Anlehnung an:

ISO 2811-1

Anwendung:

Zeichnet sich durch extrem gute Pigmentbenetzung und sehr hydrophoben Charakter aus. Geeignet dazu lösungsmittelfreie Wandfarben mit extrem guter Flecken und Abriebbeständigkeit zu formulieren. Die Polymerfilme sind klebfrei, elastisch und sehr blockfest.

Zusatzinformationen:

Das Bindemittel kann ohne Zugabe von Filmbildehilfsmitteln formuliert werden. Bitte beachten Sie, dass die Dispersion Spannungsrisse während der Trocknung ausbilden kann, welche durch eine niedrige Viskosität hervorgerufen werden. Ein voll formulierter Lack auf Basis dieses Bindemittels zeigt keine Rissbildung.

Vorläufiges technisches Merkblatt

ALBERDINGK® Ren AC 8025 VP

Lagerung:

In original verschlossenen Gebinden sind ALBERDINGK-Dispersionen 6 Monate ab Auslieferung bei 20°C lagerfähig. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 5 - 30°C. Einfrieren bzw. längere Lagerung über 30°C, kann die Viskosität bzw. die mittlere Teilchengröße beeinflussen und letztendlich zu einer Sedimentation oder Koagulation führen. Eine Kontamination mit Bakterien, Pilzen oder Algen kann das Produkt irreversibel schädigen. Das Produkt ist nur für den Transport konserviert. Für eine längere Lagerung wird empfohlen ggf. nachzukonservieren. Eine Garantie für die Keimfreiheit nach Lagerung kann nicht gewährt werden. Die ALBERDINGK BOLEY GmbH gewährleistet, dass die unter "Spezifikation" genannten Werte innerhalb von 6 Monaten ab dem Versanddatum und bei ständiger Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden. Eine längere Lagerung bedeutet nicht zwingend, dass das Produkt unbrauchbar wird. Vor Verwendung eines länger gelagerten Produktes empfehlen wir jedoch die Spezifikationswerte zu überprüfen. Eine Gewährleistung oder Haftung nach Ablauf der angegebenen 6 Monate übernimmt die ALBERDINGK BOLEY GmbH jedoch nicht. Das Produkt sollte vor der Verarbeitung aufgerührt werden.

Lieferung:

Kunststoff-Fass (120 kg)
Einwegcontainer (ca. 1000 kg)
lose per Straßentankzug, nach Vereinbarung.

Gefahrstoffverordnung:

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis:

* Dies sind nur allgemeine Informationen. Die angegebenen Werte sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.